

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BF PRINTTOPG (finitura lucida) – BF PRINTTOPM (finitura opaca) sono film in poliuretano coprente stampabile con inchiostri a base solvente, ecosolvente e latex.

Sono disponibili due versioni del film PRINT TOP con supporto in carta o supporto in PET con le seguenti caratteristiche:

- BF PRINTTOPM-G/P CON SUPPORTO IN CARTA: non adesivo, facilissimo da trasferire e da sfridare;
- BF PRINTTOPM-G CON SUPPORTO IN PET: adesivo, possibilità di riposizionare i piccoli dettagli facilmente e perfetta stabilità durante le fasi di stampa.

Dopo il taglio e la sfridatura, il prodotto può essere posizionato sul capo prelevandolo con il BF MYLAR, che va poi rimosso a caldo. Si consiglia di lasciare asciugare per 8 ore prima di procedere al taglio.

FASI DI APPLICAZIONE

- Stampa - non speculare
- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Applicazione BF MYLAR - rimuovere bolle d'aria
- Separare la stampa dal supporto
- Accensione pressa - portare a 145°C
- Posizionamento della stampa frontale sul tessuto
- Pressata - 145°C per 8 secondi
- Rimozione BF MYLAR - a caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt / 12,5mt / 5 mt

H 75 cm L 25 mt (su richiesta)

H 100 cm L 25 mt (su richiesta)

H 150 cm L 25 mt (su richiesta)



Conforme
normativa **REACH**
n°1907/2006/EU

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev_2024/06

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 60μ (±5%)



Liner: PET adesivo
disponibile anche in carta (P)



Finitura: BF PRINTTOPM opaca
BF PRINTTOPG lucida



Inchiostri: solvent, eco-solvent, latex

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: non speculare



Lama: 45°



Taglio minimo: 1 cm

APPLICAZIONE



Temperatura: 145°C - 295°F



Tempo: 8''



Rimozione liner: a caldo



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti, nylon,
tessuti trattati ed elasticizzati

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Lavare al rovescio

Temperatura massima 40°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

*Temperature riferite al termoadesivo; per gli inchiostri fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.

follow us

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com



BF PRINTTOPM-G

SERIE DA STAMPA

- *Soft touch*
- *Maggiore forza adesiva per performare anche sui tessuti trattati*
- *Disponibile con liner in carta*